

Metallhaltiger Elektrodenwerkstoff wenigstens für Sekundärelemente und Verfahren zu seiner Herstellung

Beschreibung

Die Erfindung betrifft einen metallhaltigen Elektrodenwerkstoff wenigstens für Sekundärelemente und ein Verfahren zu seiner Herstellung.

Voranstehend sei darauf hingewiesen, daß hier unter dem Begriff metallhaltiger Werkstoff atomare Metalle, Metallegierungen, intermetallische Phasen von Metallen, Verbundwerkstoffe sowie entsprechende Hydride verstanden werden sollen.

Es ist bekannt, daß auf der Basis von reversiblen Metallhydriden Wasserstoff-Speicher, sogenannte Hydridspeicher, gebildet werden können. Hierbei wird durch Wärmeabgabe der Speicher geladen, d.h. Wasserstoff wird durch Chemiesorption gebunden und durch Wärmezufuhr wieder entladen. Wasserstoff-Speicher können somit

hervorragende Energiespeicher für mobile und/oder stationäre Anwendungen bilden, d.h. diese würden, da bei der Entladung der Wasserstoff-Speicher keine schädlichen Emissionen frei werden, in Zukunft ein beachtliches Speicherpotential bilden.

Gut geeignet für derartige Hydridspeicher sind sogenannte nanokristalline Hydride, die sich durch eine schnelle Wasserstoffaufnahme- und Abgabekinetik auszeichnen. Allerdings ist ihre Herstellung bislang sehr aufwendig. Bisher wurden dazu zunächst durch Hochenergiemahlen aus elementaren Komponenten oder Vorlegierungen nanokristalline Legierungen hergestellt, wobei die Mahldauern sehr lang sein können. In einem abschließenden Prozeßschritt wurden diese nanokristallinen Legierungen einer unter Umständen mehrstufigen Wärmebehandlung unter hohem Wasserstoffdruck unterzogen und auf diese Weise hydriert. Für viele Legierungen ist darüber hinaus eine mehrfache Be- und Entladung von Wasserstoff notwendig, um die volle Kapazität zu erreichen.

Alternativ wurde versucht die entsprechenden Hydride durch Mahlen unter Wasserstoffatmosphäre oder auf rein chemischen Wege zu synthetisieren. Dabei zeigte sich allerdings, daß die Ausbeute an den gewünschten Hydriden geringer ist und zum Teil zusätzliche unerwünschte Phasen auftreten.

Weiterhin waren bzw. sind bestimmte Phasen mit diesen bekannten konventionellen Methoden überhaupt nicht darstellbar.

In der deutschen Patentanmeldung Nr. 197 58 384.6 ist ein Verfahren zur Herstellung nanokristalliner Metallhydride beschrieben worden, mit dem eine Herstellung von

stabilen und metastabilen Hydriden oder Hydriden metastabiler Legierungen möglich ist, und zwar mit einer sehr hohen Ausbeute bis in den Bereich zu 100 %. Das in der vorgenannten deutschen Patentanmeldung beschriebene Verfahren ist unter verhältnismäßig einfach beherrschbaren Randbedingungen durchführbar und mit verhältnismäßig geringer Energiezufuhr betreibbar.

Um bei einem derartigen Wasserstoff-Speicher im Bedarfsfalle sehr schnell die gespeicherte Energie zur Verfügung zu haben und den Wasserstoff-Speicher auch schnell mit Energie laden zu können, ist es erstrebenswert, die Reaktionsgeschwindigkeit bei der Hydrierung und Dehydrierung von Metallen bei niedriger Temperatur sehr hoch zu halten bzw. eine sehr hohe Reaktionsgeschwindigkeit anzustreben.

Bisher wurde dazu die Reaktionsfläche durch Verkleinerung der Korn-/Kristallidgröße der zu hydrierenden bzw. dehydrierenden Materialien soweit wie technisch möglich erhöht. Andere Maßnahmen zur Erhöhung der Reaktionsgeschwindigkeit waren die Zugabe von Metall wie Nickel, Platin oder Palladium.

Der Nachteil der bisher bekannten Maßnahmen zur Erhöhung der Reaktionsgeschwindigkeit bei der Hydrierung und insbesondere bei der Dehydrierung, d.h. der Bereitstellung von Wasserstoff aus dem Wasserstoff-Speicher ist der, daß diese für technische Anwendungen wie technisch nutzbare Batterien nicht ausreichen.

Für wiederaufladbare hydridbasierte Akkumulatoren, sogenannte Sekundärelemente bzw. Sekundärzellen, werden Metallhydride als Kathodenmaterial eingesetzt. Bei der Stromentnahme gibt das entsprechende Hydrid Wasserstoff

ab und wandelt so in die entsprechende Metallegierung um. Das Wasserstoffatom reagiert mit einem OH^- -Ion zu einem H_2O und einem Elektron. Beim Ladevorgang findet Hydrolyse im Elektrolyten statt, bei der ein H^+ - und ein OH^- -Ion entstehen. Das H^+ -Ion wird durch ein Elektron aus dem Ladestrom neutralisiert und der entsprechende Wasserstoff wird wiederum von der Metallegierung bzw. dem metallhaltigen Elektrodenwerkstoff aufgenommen und in Form eines entsprechenden Hydrids gespeichert.

Die Hydridbasierten Akkumulatoren werden für eine Vielzahl von Anwendungen eingesetzt, darunter auch als Ersatz konventioneller Ni-Cd Akkumulatoren.

Allgemein gilt, daß die Hydridwerkstoffe für die negative Elektrode dieser wiederaufladbaren Akkumulatoren Anforderungen erfüllen müssen:

1. Sie müssen eine hohe Wasserstoffspeicherkapazität aufweisen. Die Wasserstoffspeicherkapazität wird dabei durch die Thermodynamik bestimmt. Für die Anwendung derartiger Werkstoffe als Anodenmaterial in einem Hydrid-Akkumulator ist eine Hydridbildungsenthalpie von 8 bis 10 kcal/mol optimal. Weiterhin sollte der Gleichgewichtsdissoziationsdruck des Hydrids bei Anwendungstemperatur im Bereich zwischen 1 mbar bis zu einigen bar liegen. Diese Kriterien werden zur Zeit durch Legierungen erfüllt, die auf einer intermetallischen Verbindung vom Typ AB_5 basieren, z. B. LaNi_5 , und Legierungen, die auf sogenannten Laves-Phasen vom Typ AB_2 basieren und z. B. NiTi enthalten.

2. Hohe Korrosionsbeständigkeit gegen alkalische Elektrolyten, beispielsweise KOH, sowie eine gute mechanische Stabilität gegenüber wiederholten Lade- und Entladevorgänge, um eine hohe Zykluszahl und damit eine lange Nutzungsdauer zu garantieren. Die Korrosionsbeständigkeit wird der Bildung eines passivierenden Films auf der Oberfläche des Werkstoffs zugeschrieben, der das Innere der Elektrode vor Korrosion durch wiederholtes Laden/Entladen schützt. Der Film darf dabei nicht zu dick sein, um die Diffusion von Wasserstoff in das und aus dem Elektrodenwerkstoff nicht zu behindern. Gute Hydridwerkstoffe sollten außerdem ihre Zusammensetzung während des zyklischen, beispielsweise in Folge von Entmischungsreaktionen, nicht verändern. Die mechanische Stabilität der Elektrode wird durch die Volumenänderung bei der Absorption/Desorption von Wasserstoff sowie der Zähigkeit oder der Festigkeit des Werkstoffs bestimmt.

3. Hohe elektrokatalytische Aktivität für elektrochemische Reduktion und Oxidation, um die optimale Kinetik für die Ladung und Entladung zu erreichen, aus der sich eine hohe Ladungseffektivität und Ratenfähigkeit für die Hydridelektrode ergeben.

4. Hohe Wasserstoffdiffusionsrate in das Innere des Speichermaterials, um eine Begrenzung der Ladezeit aufgrund schlechter Hydridbildungskinetik zu vermeiden. Außerdem sollte der Ohmsche Widerstand des Elektrodenwerkstoffs und aller elektrischen Zuleitungen gering sein.

5. Geringer Aufwand für die Aktivierung frisch präparierter Elektroden.

6. Hohe Energie- und Leistungsdichte.

7. Geringe Selbstentladungsrate. Die Speicherelektrode sollte während einer längeren Speicherperiode keine Kapazitätsverluste erleiden. Dieses kann z. B. dadurch erreicht werden, daß eine Speicherlegierung mit geringem Plateaudruck bei den Anwendungsbedingungen gewählt wird.

8. Geringe Kosten für die Ausgangsstoffe des Elektrodenwerkstoffs und geringe Kosten für ein Verfahren zur Herstellung derartiger Elektrodenwerkstoffe.

Für einen bestimmten Elektrodenwerkstoff ist es im allgemeinen schwierig, alle voraufgeführten Anforderungen 1 bis 8 gleichmäßig bzw. gleichwertig zu erfüllen. Im allgemeinen wird eine bestimmte Eigenschaft auf Kosten der anderen optimiert.

Obwohl die Herstellung von als Elektrodenwerkstoffe verwendbaren Metallegierungen mit nanokristalliner Mikrostruktur gelungen ist, siehe die oben erwähnte deutsche Patentanmeldung Nr. 197 58 384.6, ist zeigt sich, daß diese für einen technischen Einsatz als Elektrodenwerkstoff in hydridbasierten wiederaufladbaren Akkumulatoren in größerem Umfang sowie für Hochleistungsanwendungen die Reaktionskinetik jedoch immer noch zu träge sind und die damit erreichbare Leistungsdichte für die Akkumulatoren zu gering ist. Weiterhin sind die

genannten metallischen Katalysationsmittel zu teuer und damit ihre Nutzung unwirtschaftlich.

Es ist somit Aufgabe der vorliegenden Erfindung einen metallhaltigen Werkstoff, beispielsweise ein Metall, eine Metallegierung, eine intermetallische Phase, Verbundwerkstoffe aus Metallen sowie entsprechende Hydride zu schaffen, mit denen die Reaktionsgeschwindigkeit beim Hydrieren und Dehydrieren so hoch ist, daß diese technisch als Elektrodenwerkstoff bzw. Elektroden wenigstens bei Sekundärelementen nutzbar sind, wobei ein Verfahren zur Herstellung metallhaltigen Werkstoffs, beispielsweise eines Metalls, einer Metallegierung, einer intermetallischen Phase, eines Verbundwerkstoffes aus diesen Materialien sowie entsprechender Hydride einfach und kostengünstig durchführbar sein soll, so daß derart hergestellte metallhaltige Werkstoffe in großtechnischem Maße bei hydrierbaren Sekundärelementen eingesetzt werden können, bei denen eine technisch erforderliche hohe Reaktionsgeschwindigkeit bei der Hydrierung und Dehydrierung gewährleistet werden muß.

Gelöst wird die Aufgabe bezüglich des metallhaltigen Elektrodenwerkstoffes dadurch, daß dieser zu dessen Hydrierung oder Dehydrierung wenigstens ein Metalloxid als Katalysationsmittel enthält.

Dabei wurde sich erfindungsgemäß zu Nutze gemacht, daß im Vergleich zu reinen Metallen Metalloxide spröde sind, wodurch eine kleinere Korn/Kristallidgröße und eine homogene Verteilung im erfindungsgemäßen Werkstoff erreicht wird, was zur Folge hat, daß die Reaktionskinetik gegenüber metallischen Katalysatoren erheblich erhöht wird. Ein weiterer Vorteil ist, daß Metalloxide als Katalysationsmittel regelmäßig sehr viel preisgün-

stiger bereitstellbar sind als Metalle bzw. Metalllegierungen, so daß auch das erfindungsgemäß angestrebte Ziel einer preisgünstigen großtechnischen Bereitstellbarkeit derartiger erfindungsgemäßer Metalle erreicht wird.

Die Majoritätskomponente des erfindungsgemäßen metallhaltigen Elektrodenwerkstoffs ist regelmäßig ein Metall oder eine Legierung, die Wasserstoff aufnimmt und in Form eines Hydrides speichert, und weiterhin gute Korrosionsbeständigkeit gegen alkalische Elektrolyten aufweist. Die Minoritätskomponente ist ein Metalloxid oder enthält Metalloxide, die katalysierend auf die Majoritätskomponente im Hinblick auf die Wasserstoffaufnahme und -Abgabe wirken und deren Oberfläche aktiviert.

Grundsätzlich ist das Metalloxid ein Oxid atomaren Metalls, beispielsweise das Oxid der Metalle Mg, Al, Si, Ca, Sc, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Y, Zr, Nb, Mo, Sn, Ce, La, Hf, Ta, W. Gemäß einer vorteilhaften Ausgestaltung der Erfindung kann das Metalloxid aber auch aus Mischoxiden der Metalle, insbesondere der voraufgeführten Metalle, bestehen.

Vorteilhafterweise können die Metalle der Seltenen Erden bzw. Metallgemische der Seltenen Erden das Metalloxid bzw. die Metalloxide bilden.

Gemäß einer vorteilhaften Ausführungsform der Erfindung weist der metallhaltige Elektrodenwerkstoff eine nanokristalline Struktur auf, wobei gleichermaßen auch vorteilhafterweise das Katalysationsmittel eine nanokristalline Struktur aufweisen kann. Weist der metallhaltige Elektrodenwerkstoff und/oder das Kataly-

Patentamt
München

[illegible]

THE **NEW** **YORK** **PUBLIC** **LIBRARY**

ASTOR LENOX TILDEN FOUNDATION

605 N. 3RD ST.

NEW YORK, N.Y.

THE **NEW** **YORK** **PUBLIC** **LIBRARY**

ASTOR LENOX TILDEN FOUNDATION

605 N. Y.

THE **NEW** **YORK** **PUBLIC** **LIBRARY**

ASTOR LENOX TILDEN FOUNDATION

605 N. Y.

Um zu verhindern, daß Reaktionen mit dem Umgebungsgas während des Mahlvorganges des metallhaltigen Elektrodenwerkstoffs (Metall, Metalllegierung, intermetallische Phase, Verbundwerkstoff sowie deren Hydride) vonstatten gehen, wird das Verfahren vorzugsweise derart ausgeführt, daß der Mahlvorgang unter einer Inertgasatmosphäre durchgeführt wird, wobei das Inertgas vorzugsweise Argon ist.

Wie schon erwähnt, ist die Dauer des Mahlvorganges für den metallhaltigen Elektrodenwerkstoff (Metall, Metalllegierung, intermetallische Phase, Verbundwerkstoff sowie deren Hydride) und/oder des Katalysationsmittels in Abhängigkeit des metallhaltigen Elektrodenwerkstoffs und/oder des gewählten Katalysationsmittels variabel wählbar. Vorzugsweise liegt die Dauer des Mahlvorganges im Bereich von etwa 1 bis 200 Stunden.

Bei einer weiteren Art des Verfahrens zur Herstellung eines metallhaltigen Elektrodenwerkstoffs wenigstens für Sekundärelemente wird wenigstens ein Metalloxid wenigstens auf der Oberfläche des Elektrodenwerkstoffs in situ durch Kontakt mit Sauerstoff aus Elementen des Elektrodenwerkstoffs oder durch direkte Zufuhr von Sauerstoff gebildet. Auch auf diese Weise kann somit ein katalysierendes Oxid in situ aus Elementen des Hydrid-speicherwerkstoffs gebildet werden.

Vorteilhafterweise wird bei der Ausführung des Verfahrens die Oberfläche des Elektrodenwerkstoffs vor Ausbildung des Oxids entweder chemisch und/oder mechanisch aktiviert, wodurch die Oxidbildung des Metalls nochmals verbessert werden kann.

Die Erfindung wird nun unter Bezugnahme auf verschiedene Diagramme, die das Hydrierungs- und Dehydrierungsverhalten sowie andere wichtige Parameter zeigen, im einzelnen beschrieben. Darin zeigen:

Fig. 1 ein Röntgenbeugungsdiagramm nach einer Mahldauer des metallhaltigen Elektrodenwerkstoffs von einer Stunde und 200 Stunden,

Fig. 2a eine Darstellung des Sorptionsverhaltens des metallhaltigen Elektrodenwerkstoffs zur Darstellung der Ladetemperatur und Ladegeschwindigkeit mit Wasserstoff,

Fig. 2b das Sorptionsverhalten des metallhaltigen Elektrodenwerkstoffs bei einer anderen Temperatur in Abhängigkeit von der Ladezeit,

Fig. 2c einen Druckverlauf bei Magnesium-Wasserstoff zur Darstellung eines maximalen Wasserstoffgehalts des metallhaltigen Elektrodenwerkstoffs,

Fig. 3 Röntgenbeugungsbilder, aus denen im hydrierten wie im dehydrierten Zustand das Katalysationsmittel Cr_2O_3 aber auch Spuren von MgO und Cr sichtbar und,

Fig.

4a - 4d eine Darstellung der erfindungsgemäß möglichen Verbesserung der Kinetik sowohl bei der Absorption von Wasserstoff wie auch bei dessen Desorption,

- Fig. 5 einen typischen Verlauf einer in den ersten 30 Lade- und Entladezyklen erzielten Ladekapazitäten einer unbehandelten AB_5 Hydridlegierung,
- Fig. 6 die Darstellung einer Aktivierung nach den ersten 5 Zyklen zur Sichtbarmachung einer nur unzureichenden Aktivierung,
- Fig. 7 einen entsprechenden Kurvenverlauf gemäß Fig. 5 mit einem Metalloxid gemäß der Erfindung katalysiert,
- Fig. 8 einen entsprechenden Kurvenverlauf gemäß Fig. 6 mit einem Metalloxid gemäß der Erfindung katalysiert,
- Fig. 9 den Verlauf der mit einer unbehandelten Legierung im 10. Zyklus erzielbaren Entladekapazitäten als Funktion der angelegten Entladeströme (bezogen auf 1g Legierung),
- Fig. 10 eine Darstellung, wie gemäß Fig. 9, jedoch im 30. Zyklus,
- Fig. 11 einen entsprechenden Kurvenverlauf derselben Legierung wie in Fig. 9, jedoch mit einem Metalloxid gemäß der Erfindung katalysiert, und
- Fig. 12 einen entsprechenden Kurvenverlauf derselben Legierung wie Fig. 10, jedoch mit einem Metalloxid gemäß der Erfindung katalysiert.


Der metallhaltige Elektrodenwerkstoff der Erfindung kann die verschiedensten Metalle, Metallegierungen, intermetallische Phasen, Verbundwerkstoffe und entsprechende

Hydride umfassen. Diese bilden das Speichermaterial der erfindungsgemäßen Wasserstoff-Speicher. Zur Beschleunigung der Hydrierung oder Dehydrierung werden diesen metallhaltigen Elektrodenwerkstoffen als Katalysationsmittel Metalloxide zugesetzt, wobei das Metalloxid auch ein Mischoxid sein kann, d.h. mehrere Metalloxide enthalten kann. Metalloxide bzw. Mischoxide können beispielsweise aus Mg, Al, Si, Ca, Sc, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Y, Zr, Nb, Mo, Sn, Ce, La, Hf, Ta, W oder aus Seltenen Erden bestehen. Die vorangehende Aufzählung ist allerdings nicht so zu verstehen, daß diese eine Beschränkung der erfindungsgemäßen Metalloxide auf Oxide dieser Metalle sein soll. Oxide von Metallen können beispielsweise Al_2O_3 , SiO_2 , TiO_2 , V_2O_5 , Cr_2O_3 , Fe_2O_3 , Fe_3O_4 , CuO , Nb_2O_5 , MoO , MoO_2 , usw... sein. Das Katalysationsmittel kann auch eine nanokristalline Struktur aufweisen.

Ein Verfahren zur Herstellung eines erfindungsgemäßen metallhaltigen Elektrodenwerkstoffs wird nachfolgend anhand eines Beispiels beschrieben. Bevor allerdings auf das Beispiel im einzelnen eingegangen wird, kann allgemein gesagt werden, daß ein metallhaltiger Elektrodenwerkstoff gemäß der Erfindung (Standard-Hydridierung) beispielsweise auf eine Partikelgröße von 500 μm und 50 μm vorgemahlen wird. Das Mahlgut wird mit einem Anteil von 1 % bis 10 % eines Metalloxides gemäß der Erfindung vorgemischt. Die Mischung wird in einer Planetenkugelmühle 10 Minuten unter Argonatmosphäre vermahlen. Das enthaltene Pulver wird direkt zu den Elektroden verarbeitet, welche dann die in den Figuren 7, 8, 11 und 12 gezeigten elektro-chemischen Eigenschaften aufweisen.

Bezüglich der Herstellung des metallhaltigen Elektrodenwerkstoffes wird zunächst auf die Figuren 1 bis 4d unmittelbar Bezug genommen.

Beispiel



Experimentelle Einzelheiten: 30,7 g MgH_2 und 9,3 g Cr_2O_3 wurden in einem Molverhältnis von 19:1 in einem 250ml-Mahlbecher aus Stahl gegeben. Hinzugefügt wurden 400 g Stahlkugeln (Kugeldurchmesser 10 mm, Verhältnis Pulver : Kugeln = 1:10). Das Pulver wurde einem mechanischen Hochenergiemahlprozeß in einer Planetenkugelmühle vom Typ Fritsch Pulverisette 5 unterzogen. Der Mahlvorgang wurde unter einer Argonatmosphäre für insgesamt 200 Stunden durchgeführt. Während und nach dem Mahlvorgang wurden geringe Mengen an Pulver für eine Röntgenstrukturanalyse entnommen. Fig. 1 zeigt die Röntgenbeugungsdiagramme nach einer Mahldauer von 1h und 200h. Neben dem MgH_2 ist auch nach 200h das Cr_2O_3 mittels Röntgenstrukturanalyse nachweisbar.

Sorptionsverhalten: Gemäß Fig. 2a kann das Material bei einer Temperatur von 300°C innerhalb von 100 s mit 4 gew. % Wasserstoff beladen werden. Bei T=250°C wird ein Wasserstoffgehalt von ca. 3,6 gew. % bereits nach ca. 50 s erreicht. Auch bei T=100°C ist eine schnelle Beladung möglich. Eine vollständige Wasserstoff-Entladung ist bei T=300°C nach ca. 400 s möglich. Bei T=250°C hingegen nach ca. 1200 s (vergleiche Fig. 2b). Auf dem PCT-Diagramm (Fig. 2c) ist neben dem Druckplateau von 1,6 bar, das dem System Magnesium-Wasserstoff zugeordnet werden kann, ein maximaler Wasserstoffgehalt des Materials von 5 gew. % zu erkennen. Auf Fig. 3 sind

Röntgenbeugungsbilder dargestellt, auf denen im hydrierten wie dehydrierten Zustand neben Cr_2O_3 auch Spuren von MgO und eventuell Cr als inaktive Phase zu finden ist. Desweiteren sind MgH_2 im hydrierten und Mg im dehydrierten Zustand nachweisbar.

Vergleich von Magnesium + Chromoxid zu reinem Magnesium:

Gemäß Fig. 4a - d ist eine deutliche Verbesserung der Kinetik sowohl bei der Absorption von Wasserstoff wie auch bei dessen Desorption zu erkennen. Die dem gleichen Mahlprozeß unterzogenen Proben besitzen unterschiedliche Gesamtkapazitäten an Wasserstoff. 95 MgH_2 + 5 Cr_2O_3 kann 5 gew. % und 100 MgH_2 kann 7,6 gew. % Wasserstoff speichern. Dieses ist in den PCT-Diagrammen (Fig. 4c) wiedergegeben. Fig. 4a zeigt einer Erhöhung der Absorptionsgeschwindigkeit bei $T=300^\circ\text{C}$ um den Faktor 10. Bei einer Desorption wird bei gleicher Temperatur ein Geschwindigkeitsvorteil mit einem Faktor 6 erzielt (Fig. 4b). Das Material läßt sich bei $T=250^\circ\text{C}$ nach ca. 1200 s vollständig dehydrieren, wenn der Katalysator Cr_2O_3 hinzugegeben wird (Fig. 4d). Reines MgH_2 läßt sich bei $T=250^\circ\text{C}$ innerhalb moderater Zeiten nicht dehydrieren.

Unter Bezugnahme auf die Figuren 5 bis 12 ist ersichtlich, daß durch die erfindungsgemäß erreichbare Beschleunigung der Wasserstoffaufnahme und -abgabe in den Speicherwerkstoff der Elektrode (Anode) des Akkumulators sowie des Herstellungsverfahrens gemäß der Erfindung die Leistungsdichte und die Stromdichte des Akkumulators mit dem erfindungsgemäß katalysierten Elektrodenwerkstoff im Vergleich zu herkömmlichen Akkumulatoren deutlich erhöht wird. Damit sind die erfindungsgemäß herstellbaren Akkumulatoren für Hochleistungsanwendungen geeignet, die

bisher nur Ni-Cd-Elementen auf bzw. -Zellen vorbehalten waren, siehe auch oben Forderungskriterium 6. Zudem können Speicherwerkstoffe für die Elektrode verwendet werden, deren Gleichgewichtsdruck bei den Anwendungsbedingungen geringer ist und die stabilere Hydride als die bisher üblichen ausbilden. Dadurch werden geringere Selbstentladungsraten erzielt, siehe oben Anforderungskriterium 6. Die durch die erfindungsgemäßen Katalysationsmittel erzielbare Beschleunigung der Kinetik kompensiert dabei den Verlust an thermodynamisch treibender Kraft zur Hydrierung/Dehydrierung des Elektrodenwerkstoffs, so daß trotz der größeren Stabilität des Hydrids noch ausreichende Stromdichten für die Anwendung erreicht werden. Die erfindungsgemäßen oxidischen Katalysationsmittel bzw. Katalysationszusätze sind wesentlich preisgünstiger herstellbar bzw. bereitstellbar als die bisher zur Anwendung gelangten Metalle, siehe oben Anforderungskriterium 8. Die bisher übliche Aktivierungsprozedur des Elektrodenwerkstoffs entfällt bei der erfindungsgemäßen Herstellung des metallhaltigen Elektrodenwerkstoffs, siehe oben Anforderungskriterium 5.

Aus den Figuren 5 bis 12 ist ersichtlich, daß das Lade- und Entladeverhalten des Elektrodenwerkstoffs gemäß der Erfindung gegenüber dem entsprechenden Verhalten der bisher bekannten Elektrodenwerkstoffe außerordentlich große Vorteile und Verbesserungen zeigt.

Es ist grundsätzlich möglich den erfindungsgemäßen Elektrodenwerkstoff auch für Elektroden von nichtwiederaufladbaren aber ggf. regenerierbaren Primärelementen bzw. -zellen zu verwenden.

Metallhaltiger Elektrodenwerkstoff wenigstens für
Sekundärelemente und Verfahren zu seiner Herstellung

Patentansprüche

1. Metallhaltiger Elektrodenwerkstoff wenigstens für
Sekundärelemente dadurch gekennzeichnet, daß dieser zu
dessen Hydrierung oder Dehydrierung wenigstens ein
Metalloxid als Katalysationsmittel enthält.
2. Metallhaltiger Elektrodenwerkstoff nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, daß das Metalloxid ein Mischoxid
ist.
3. Metallhaltiger Elektrodenwerkstoff nach einem oder
beiden der Ansprüche 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet,
daß das Metall des Metalloxids ein Metall der Seltenen
Erden ist.

4. Metallhaltiger Elektrodenwerkstoff nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß dieser eine nanokristalline Struktur aufweist.

5. Metallhaltiger Elektrodenwerkstoff nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß das Katalysationsmittel eine nanokristalline Struktur aufweist.

6. Verfahren zur Herstellung eines metallhaltigen Elektrodenwerkstoffs wenigstens für Sekundärelemente nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß ein metallhaltige Werkstoff und/oder das Katalysationsmittel einem mechanischen Mahlvorgang unterworfen wird bzw. werden.

7. Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, daß der Mahlvorgang eine vorbestimmte Zeit lang durchgeführt wird.

8. Verfahren nach einem oder beiden der Ansprüche 6 oder 7, dadurch gekennzeichnet, daß der metallhaltige Werkstoff zunächst dem Mahlvorgang unterworfen wird und nachfolgend ebenfalls das Katalysationsmittel.

9. Verfahren nach einem oder beiden der Ansprüche 6 oder 7, dadurch gekennzeichnet, daß das Katalysationsmittel zunächst dem Mahlvorgang unterworfen wird und nachfolgend ebenfalls der metallhaltige Werkstoff.

10. Verfahren nach einem oder mehreren der Ansprüche 6 bis 9, dadurch gekennzeichnet, daß der Mahlvorgang unter einer Inertgasatmosphäre durchgeführt wird.

11. Verfahren nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, daß das Inertgas Argon ist.

12. Verfahren nach einem oder mehreren der Ansprüche 6 bis 11, dadurch gekennzeichnet, daß die Dauer des Mahlvorganges im Bereich von etwa 1 bis 200 Stunden liegt.

13. Verfahren zur Herstellung eines metallhaltigen Elektrodenwerkstoffs wenigstens für Sekundärelemente nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß wenigstens ein Metalloxid wenigstens auf der Oberfläche des Elektrodenwerkstoffs in situ durch Kontakt mit Sauerstoff aus Elementen des Elektrodenwerkstoffs oder durch direkte Zufuhr gebildet wird.

14. Verfahren nach Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet, daß die Oberfläche des Elektrodenwerkstoffs vor Ausbildung des Oxids chemisch aktiviert wird.

15. Verfahren nach Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet, daß die Oberfläche des Elektrodenwerkstoffs vor Ausbildung des Oxids mechanisch aktiviert wird.

Metallhaltiger Elektrodenwerkstoff wenigstens für
Sekundärelemente und Verfahren zu seiner Herstellung

Zusammenfassung

Die Erfindung betrifft einen metallhaltigen Elektrodenwerkstoff wenigstens für Sekundärelemente und ein Verfahren zu seiner Herstellung. Der metallhaltige Elektrodenwerkstoff enthält zu seiner Hydrierung oder Dehydrierung wenigstens ein Metalloxid als Katalysationsmittel. Bei dem Verfahren zur Herstellung eines derartigen metallhaltigen Elektrodenwerkstoffs, d.h. des eigentlichen Speicherwerkstoffs, wird ein metallhaltiger Werkstoff und/oder das Katalysationsmittel einem mechanischen Mahlvorgang unterworfen.